UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
18000 Niš, ul. A. Medvedeva br. 14,
tel/faks 018/588-199, 500-699, 500-701
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-35/18

Proizvod:	**Cevi PILSATHERM PP-R, dimenzija ∅20x3,4; ∅25x4,2; ∅32x5,4; ∅40x6,7; ∅50x8,4; ∅63x10,5**
Proizvođač:	**PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş.** Ceyhan Yolu Üzeri, P.K. 87, 01321 ADANA, TURSKA.
Naručilac:	**P.V.F. Traders d.o.o.** 11147 Beograd, Vodovodska 158, SRBIJA
Podaci o uzorcima:	Naručilac je dostavio po tri uzorka cevi **PILSATHERM PP-R, dimenzija ∅20x3,4; ∅25x4,2; ∅32x5,4; ∅40x6,7; ∅50x8,4; ∅63x10.**
Metod ispitivanja:	Izvršena je provera mera spoljašnjeg prečnika i debljine zida cevi prema standardu SRPS EN ISO 3126:2009 i ispitivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku prema standardima SRPS EN ISO 1167-1:2008, SRPS EN ISO 1167-2:2008.
Rezultati ispitivanja:	**Maksimalni radni pritisak 20 bar, pri temperaturi 20°C** **Maksimalna radna temperatura 95°C**

Ovaj Izveštaj o ispitivanju vezan je za Izveštaj o ispitivanju br. 612-22-50/11 od 30.03.2011 i predstavlja produženje istog.

Niš, 14.03.2018 god.

Rukovodilac ispitivanja

Prof. dr Mladen Stojiljković

Rukovodilac Zavoda za mašinsko inženjerstvo

Prof. dr Predrag Janković

UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
18000 Niš, ul. A. Medvedeva br. 14,
tel/faks 018/588-199, 500-699, 500-701
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-37/18

Proizvod:	**Kolena FF 90° PILSATHERM PP-R, nazivnih prečnika: ∅20; ∅25; ∅32; ∅40; ∅50; ∅63 mm.**
Proizvođač:	**PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş.** Ceyhan Yolu Üzeri, P.K. 87, 01321 ADANA, TURSKA.
Naručilac:	**P.V.F. Traders d.o.o.** 11147 Beograd, Vodovodska 158, SRBIJA
Podaci o uzorcima:	Naručilac je dostavio po tri uzorka **kolena FF 90° PILSATHERM PP-R, nazivni prečnika: ∅20; ∅25; ∅32; ∅40; ∅50; ∅63 mm.**
Metod ispitivanja:	Izvršena je provera mera odgovarajućih veličina kolena FF 90° prema standardu SRPS EN ISO 3126:2009 i ispitivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku prema standardima SRPS EN ISO 1167-1:2008, SRPS EN ISO 1167-2:2008, SRPS EN ISO 1167-3:2008, SRPS EN ISO 1167-4:2008.
Rezultati ispitivanja:	**Maksimalni radni pritisak 20 bar, pri temperaturi 20°C** **Maksimalna radna temperatura 95°C**

Ovaj Izveštaj o ispitivanju vezan je za Izveštaj o ispitivanju br. 612-22-52/11 od 30.03.2011 i predstavlja produženje istog.

Niš, 14.03.2018 god.

Rukovodilac ispitivanja

Prof. dr Mladen Stojiljković

Rukovodilac Zavoda za mašinsko inženjerstvo

Prof. dr Predrag Janković

UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
18000 Niš, ul. A. Medvedeva br. 14,
tel/faks 018/588-199, 500-699, 500-701
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-36/18

Proizvod:	**T komadi PILSATHERM PP-R, nazivnih prečnika: ∅20; ∅25; ∅32; ∅40; ∅50; ∅63 mm.**
Proizvođač:	**PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş.** Ceyhan Yolu Üzeri, P.K. 87, 01321 ADANA, TURSKA.
Naručilac:	**P.V.F. Traders d.o.o.** 11147 Beograd, Vodovodska 158, SRBIJA
Podaci o uzorcima:	Naručilac je dostavio po tri uzorka **T komada PILSATHERM PP-R, nazivni prečnika: ∅20; ∅25; ∅32; ∅40; ∅50; ∅63 mm.**
Metod ispitivanja:	Izvršena je provera mera odgovarajućih veličina T komada prema standardu SRPS EN ISO 3126:2009 i ispitivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku prema standardima SRPS EN ISO 1167-1:2008, SRPS EN ISO 1167-2:2008, SRPS EN ISO 1167-3:2008, SRPS EN ISO 1167-4:2008.
Rezultati ispitivanja:	**Maksimalni radni pritisak 20 bar, pri temperaturi 20°C** **Maksimalna radna temperatura 95°C**

Ovaj Izveštaj o ispitivanju vezan je za Izveštaj o ispitivanju br. 612-22-51/11 od 30.03.2011 i predstavlja produženje istog.

Niš, 14.03.2018 god.

Rukovodilac ispitivanja

Prof. dr Mladen Stojiljković

Rukovodilac Zavoda za mašinsko inženjerstvo

Prof. dr Predrag Janković